

Z-812 ZINOX NANO Z-SHINE

REVÊTEMENT DE PROTECTION POUR TOITURES MÉTALLIQUES PEINTES

DESCRIPTION

Z-Shine est un revêtement de protection nanotechnologique à base d'eau conçu pour les toitures métalliques peintes. Il aide à protéger la finition peinte contre les rayons UV, améliore la répulsion à l'eau, rehausse l'apparence et procure un effet lustré durable. Il peut aussi être utilisé comme couche de finition transparente sur des revêtements élastomères comme Z-Seal.

UTILISATION

Recommandé pour les toitures métalliques peintes et autres surfaces métalliques extérieures compatibles. Peut également servir de couche de finition transparente sur les peintures élastomères comme Z-Seal afin de donner un effet lustré.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches, solides et exemptes de poussière, graisse, cire, huile, saleté, moisissure, rouille non adhérente et autres contaminants. Nettoyer et préparer la surface avant l'application. Rincer au besoin et laisser sécher complètement avant l'application.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer entre 10 et 30 °C au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless. Appliquer uniformément en couche mince afin d'obtenir la brillance désirée. Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

DILUTION

Aucune. Produit prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau claire immédiatement après l'application.

DISPOSITION DES RÉSIDUS

Consulter votre municipalité pour l'élimination des résidus. Ne pas verser les restes de produit dans les drains.

DONNÉES TECHNIQUES

UGS / SKU : Z-812

Aspect : Liquide clair / transparent

Odeur : Légère

Fini : Lustré

Rendement théorique : 800 à 1000 pi² / 2,5 gal (9,46 L)

Épaisseur recommandée : 0,5 à 0,75 mils

Composition : Revêtement de protection nanotechnologique à base d'eau

CONDITIONS D'APPLICATION

Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

Humidité relative : Maximum 85 %

Séchage : Variable selon la température, l'humidité et le support

MATÉRIELS RECOMMANDÉS

Pinceau : Nylon / polyester

Rouleau : Manchon à poils courts

Pistolet : Buse airless 5-13 à 5-17

ENTREPOSAGE

Garder le produit dans un endroit ventilé, frais et sec. Protéger du gel. Garder le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

GARANTIE

Garantie limitée. Les conditions d'application et de préparation de surface peuvent influencer le résultat final. Voir les conditions de vente de Zinox.

CONTACT

Zinox Coating Canada LTD

zinox.ca