

**ZINOX Z-NANO PRO - PROTECTION
NANO PROFESSIONNELLE
POUR BARDEAUX D'ASPHALTE**

DESCRIPTION	DONNÉES TECHNIQUES
Revêtement nano transparent professionnel conçu pour les surfaces en bardeaux d'asphalte. Z-Nano Pro aide à protéger contre l'humidité et les rayons UV, à ralentir la perte des granules et à prolonger la durée de vie du revêtement, tout en préservant l'apparence naturelle du bardeau.	UGS / SKU : Z-810-00 Couleur : Liquide clair Odeur : Légère Brillant 60° : 60 - 70° Viscosité : 26 ± 2 Zahn #2 Rendement : Environ 1 500 pi² / 5 gallons en une couche. COV : ≤ 135 g/L EFS : 1.0 - 1.5 mils, 25.0 - 37.5 microns par couche EFH : 2.8 - 4.0 mils Densité : 1.1 ± 0.05 pH : 8.2 - 8.7 Poids / gallon : 8.45 ± 0.25 lb Solides / poids : 30 ± 1 % Solides / volume : 28 ± 1 % Composition : Liant : Émulsion 100 % acrylique Diluant : Eau, Glycol Ether
UTILISATION	
USAGE PROFESSIONNEL - APPLICATION À LA POMPE AIRLESS DE TYPE GRACO. Recommandé pour les surfaces en bardeaux d'asphalte. Une seule couche uniforme est recommandée. Durée de vie estimée du produit : 8 ans lorsque la préparation et l'application recommandées sont respectées.	
PRÉPARATION DE LA SURFACE	
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépourvues de tout contaminant. Nettoyer au préalable avec le préparateur Z-Cleaner , UGS Z-200-00 , puis rincer abondamment à l'eau claire. Laisser sécher complètement avant l'application du Z-810-00.	CONDITIONS D'APPLICATION Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) Humidité : Idéal 50 %. Maximum 85 %. Temps de séchage (à 25 °C et 50 % d'humidité) : Sec au toucher : 1 heure Durcit : 16 heures Le temps de séchage peut varier selon l'humidité, la température, la texture et la porosité de la surface.
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION AIRLESS PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT. Bien mélanger avant l'usage. Appliquer une couche uniforme à l'aide d'une pompe airless électrique de type Graco 390 ou équivalent, à une pression d'environ 1 500 à 2 500 psi . Buse recommandée : orifice de 0,011 à 0,015 po . Appliquer uniformément en progressant du haut vers le bas.	MATÉRIELS RECOMMANDÉS Pulvérisateur : Pompe airless professionnelle électrique de type Graco Modèle recommandé : Graco 390 ou équivalent Pression : 1 500 - 2 500 psi Buse : orifice 0,011 - 0,015 po
DILUTION	
Aucune. Produit prêt à l'emploi.	ENTREPOSAGE Garder le produit dans un endroit ventilé, frais et sec entre 10 °C et 25 °C. Tenir les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Éviter le gel. Durée de vie : 1 an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.
NETTOYAGE DES OUTILS	
À l'eau claire immédiatement après l'application.	GARANTIE Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.
DISPOSITION DES RÉSIDUS	INFORMATION DE SÉCURITÉ Point d'éclair : Aucun Contenu en plomb : Aucun Contenu en mercure : Aucun Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit pour tous renseignements de santé et de sécurité, et d'autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.