

**ZINOX NANO Z-SHIELD ACRYLIQUE
POUR BARDEAUX D'ASPHALTE**

DESCRIPTION	DONNÉES TECHNIQUES
Émulsion 100 % acrylique à base de polysiloxane modifié, conçue pour les surfaces en bardeaux d'asphalte. Le Z-Shield aide à protéger contre les rayons UV, à ralentir la perte des granules, à limiter le développement du lichen et de la mousse, et à prolonger la durée de vie du revêtement. Sa formule hydrophobe améliore la répulsion à l'eau tout en laissant la surface respirer.	UGS / SKU : Z-811-00 Couleur : Liquide clair Odeur : Légère Brillant 60° : 60 - 70° Viscosité : 26 ± 2 Zahn #2 Rendement : Environ 2 000 pi² / 5 gallons par couche. Deux couches recommandées. Rendement pratique pour un système de deux couches : environ 1 000 pi² / 5 gallons. COV : ≤ 135 g/L EFS : 1.0 - 1.5 mils, 25.0 - 37.5 microns par couche EFH : 2.8 - 4.0 mils Densité : 1.1 ± 0.05 pH : 8.2 - 8.7 Poids / gallon : 8.45 ± 0.25 lb Solides / poids : 30 ± 1 % Solides / volume : 28 ± 1 % Composition : Liant : Émulsion 100 % acrylique Diluant : Eau, Glycol Ether
UTILISATION	
Recommandé pour les surfaces en bardeaux d'asphalte. Procure une protection hydrophobe de surface tout en permettant au bardeau de respirer. Deux couches sont recommandées afin de respecter la durée de vie estimée du produit de 8 ans.	
PRÉPARATION DE LA SURFACE	
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépourvues de tout contaminant. Il est recommandé de nettoyer la surface au préalable avec le préparateur Z-Cleaner, UGS Z-200-00. Assurez-vous de bien rincer à l'eau claire pour éviter la rétention de tout résidu sur la surface du bardeau avant l'application du Z-811-00.	
MODE D'EMPLOI	
Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à des températures entre 10 et 30 °C au moyen d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur maison. Appliquer uniformément en progressant du haut vers le bas. Laisser sécher avant l'application de la deuxième couche.	Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) Humidité : Idéal 50 %. Maximum 85 %. Temps de séchage (à 25 °C et 50 % d'humidité) : Sec au toucher : 1 heure Durci : 16 heures Le temps de séchage peut varier selon l'humidité, la température, la texture et la porosité de la surface.
DILUTION	MATÉRIELS RECOMMANDÉS
Aucune. Produit prêt à l'emploi.	Pinceau : Nylon / Polyester Rouleau : Manchon synthétique à poils 15 à 20 mm Pulvérisateur : Pulvérisateur maison approprié aux revêtements à base d'eau
NETTOYAGE DES OUTILS	ENTREPOSAGE
À l'eau claire immédiatement après l'application.	Garder le produit dans un endroit ventilé, frais et sec entre 10 °C et 25 °C. Tenir les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Éviter le gel.
DISPOSITION DES RÉSIDUS	Durée de vie : 1 an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.
Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de produit ou en faire don lorsqu'ils sont encore utilisables. Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser le produit restant dans les drains.	GARANTIE
	Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.
	INFORMATION DE SÉCURITÉ
	Point d'éclair : Aucun Contenu en plomb : Aucun Contenu en mercure : Aucun Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit pour tous renseignements de santé et de sécurité, et d'autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.